









LIKMERĖ

BERŽO PJAUTINŪJŲ RĄSTŲ TECHNINĖS SĄLYGOS

SORTIMENTŲ ILGIS : 3,20 m; (užlaida 5-15 cm)

SORTIMENTŲ SKERSMUO : smulkūs pjautinieji rąstai - Ø 16-20,9 cm (plongalyje); vidutinio stambumo pjautinieji rąstai ir stambūs pjautinieji rąstai Ø - 21 cm ir daugiau, bet ne storiau kaip 60 cm storgalyje

Klasifikavimo požymiai	Matavimas	
Minimalus laibgalio skersmuo (mm)		16 cm
Šakų aukštis a (mm)		15 mm
Sveikos suaugusios šakos d (mm)	 d	Iki 100 mm, viena šaka tiesiniame m. Šakų grupės neleidžiamos
Pūvančiosios šakos d (mm)		Iki 30 mm
Tabakinės šakos d (mm)		Iki 30 mm
Apaugusios šakos d (mm)		Neribojamos
Dvišakas stiebas		Neleidžiamas
Sezoniniai ir džiūvimo plyšiai	 L	Neleidžiami jei plyšys nuo šerdies pasiekia žievę
Žiedinis plyšys		Mažiau 180° leidžiamas
Kirtimo plyšiai		Neleidžiami
Pranara		Leidžiama laibgalio cilindro skersmens išorėje
Sausašoniškumas		Leidžiamas laibgalio cilindro skersmens išorėje
Paprastasis kreivumas (cm/m) %	 Q	Smulkiems pjautiniams iki 2 % Vidutinio stambumo ir stambiems pjautiniams iki 4 %
Sudėtingasis kreivumas		Smulkiems pjautiniams neleidžiamas Vidutinio stambumo ir stambiems pjautiniams iki 2 %
Briaunotasis kambliškumas	 Dt r	Leidžiama laibgalio cilindro skersmens išorėje ir kai (r) negiliau kaip 50 mm
Grybinės branduolio dėmės ir parudavimai	 d	Leidžiama iki 95 % skersmens
Puvynys, drėvė, grybiniai pažeidimai		Neleidžiami
Mechaniniai pažeidimai		Leidžiami laibgalio cilindro skersmens išorėje ilgio užlaidos ribose
Kirmgraužos		Neleidžiamos
Pašaliniai intarpai		Neleidžiami

- Rąstai, neatitinkantys šių kokybės reikalavimų, priimami kaip popiermedžiai (PP)
- Sortimentai, neatitinkantys popiermedžiams keliamų reikalavimų, priimami kaip malkos (ML)